

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
1	Monolítico Incoloro (crudo, templado o laminado) 3mm	5.7	0.88	2.8	0.19	5.70	0.22	5.70	0.45	5.70	0.26	5.70	0.22	5.70	0.22	4.90	0.22	2.8	0.19
2	Monolítico Incoloro (crudo, templado o laminado) 4mm	5.7	0.84	2.8	0.18	5.70	0.21	5.70	0.45	5.70	0.25	5.70	0.21	5.70	0.21	4.90	0.21	2.8	0.18
3	Monolítico Incoloro (crudo, templado o laminado) 6mm	5.7	0.82	2.8	0.18	5.70	0.21	5.70	0.45	5.70	0.25	5.70	0.21	5.70	0.21	4.90	0.21	2.8	0.18
4	Monolítico Incoloro (crudo, templado o laminado) 8mm	5.6	0.78	2.7	0.17	5.60	0.20	5.60	0.45	5.60	0.23	5.60	0.20	5.60	0.20	4.80	0.20	2.7	0.17
5	Monolítico Incoloro (crudo, templado o laminado) 10mm	5.6	0.82	2.7	0.18	5.60	0.21	5.60	0.45	5.60	0.25	5.60	0.21	5.60	0.21	4.80	0.21	2.7	0.18
6	Monolítico coloreado en su masa Gris (crudo, templado o laminado) 3mm. (Float Gris / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.71	2.8	0.16	5.70	0.18	5.70	0.45	5.70	0.21	5.70	0.18	5.70	0.18	4.90	0.18	2.8	0.16
7	Monolítico coloreado en su masa Gris (crudo, templado o laminado) 4mm. (Float Gris / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.67	2.8	0.15	5.70	0.17	5.70	0.45	5.70	0.20	5.70	0.17	5.70	0.17	4.90	0.17	2.8	0.15
8	Monolítico coloreado en su masa Gris (crudo, templado o laminado) 5mm. (Float Gris / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.61	2.8	0.13	5.70	0.15	5.70	0.45	5.70	0.18	5.70	0.15	5.70	0.15	4.90	0.15	2.8	0.13
9	Monolítico coloreado en su masa Gris (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Gris / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.57	2.8	0.13	5.70	0.14	5.70	0.45	5.70	0.17	5.70	0.14	5.70	0.14	4.90	0.14	2.8	0.13
10	Monolítico coloreado en su masa Gris (crudo, templado o laminado) 8mm. (Float Gris / Super Tint VASA o Similar)	5.6	0.50	2.7	0.11	5.60	0.13	5.60	0.45	5.60	0.15	5.60	0.13	5.60	0.13	4.80	0.13	2.7	0.11
11	Monolítico coloreado en su masa Gris (crudo, templado o laminado) 10mm. (Float Gris / Super Tint VASA o Similar)	5.6	0.44	2.7	0.10	5.60	0.11	5.60	0.45	5.60	0.13	5.60	0.11	5.60	0.11	4.80	0.11	2.7	0.10
12	Monolítico coloreado en su masa Bronce (crudo, templado o laminado) 3mm. (Float Bronce / Super Tint VASA o Similar)	5.8	0.72	2.8	0.16	5.80	0.18	5.80	0.45	5.80	0.22	5.80	0.18	5.80	0.18	5.00	0.18	2.8	0.16
13	Monolítico coloreado en su masa Bronce (crudo, templado o laminado) 4mm. (Float Bronce / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.68	2.8	0.15	5.70	0.17	5.70	0.45	5.70	0.20	5.70	0.17	5.70	0.17	4.90	0.17	2.8	0.15
14	Monolítico coloreado en su masa Bronce (crudo, templado o laminado) 5mm. (Float Bronce / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.63	2.8	0.14	5.70	0.16	5.70	0.45	5.70	0.19	5.70	0.16	5.70	0.16	4.90	0.16	2.8	0.14
15	Monolítico coloreado en su masa Bronce (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Bronce / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.62	2.8	0.14	5.70	0.16	5.70	0.45	5.70	0.19	5.70	0.16	5.70	0.16	4.90	0.16	2.8	0.14
16	Monolítico coloreado en su masa Bronce (crudo, templado o laminado) 8mm. (Float Bronce / Super Tint VASA o Similar)	5.6	0.52	2.7	0.11	5.60	0.13	5.60	0.45	5.60	0.16	5.60	0.13	5.60	0.13	4.80	0.13	2.7	0.11
17	Monolítico coloreado en su masa Bronce (crudo, templado o laminado) 10mm. (Float Bronce / Super Tint VASA o Similar)	5.6	0.46	2.7	0.10	5.60	0.12	5.60	0.45	5.60	0.14	5.60	0.12	5.60	0.12	4.80	0.12	2.7	0.10
18	Monolítico coloreado en su masa Verde (crudo, templado o laminado) 4mm. (Float Verde / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.69	2.8	0.15	5.70	0.17	5.70	0.45	5.70	0.21	5.70	0.17	5.70	0.17	4.90	0.17	2.8	0.15
19	Monolítico coloreado en su masa Verde (crudo, templado o laminado) 5mm. (Float Verde / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.61	2.8	0.13	5.70	0.15	5.70	0.45	5.70	0.18	5.70	0.15	5.70	0.15	4.90	0.15	2.8	0.13
20	Monolítico coloreado en su masa Verde (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Verde / Super Tint VASA o Similar)	5.7	0.62	2.8	0.14	5.70	0.16	5.70	0.45	5.70	0.19	5.70	0.16	5.70	0.16	4.90	0.16	2.8	0.14
21	Monolítico coloreado en su masa Verde (crudo, templado o laminado) 8mm. (Float Verde / Super Tint VASA o Similar)	5.6	0.53	2.7	0.12	5.60	0.13	5.60	0.45	5.60	0.16	5.60	0.13	5.60	0.13	4.80	0.13	2.7	0.12
22	Monolítico coloreado en su masa Verde (crudo, templado o laminado) 10mm. (Float Verde / Super Tint VASA o Similar)	5.6	0.49	2.7	0.11	5.60	0.12	5.60	0.45	5.60	0.15	5.60	0.12	5.60	0.12	4.80	0.12	2.7	0.11
23	Monolítico coloreado en su masa Verde Intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Optigreen / Super Tint VASA o similar)	5.7	0.51	2.8	0.11	5.70	0.13	5.70	0.45	5.70	0.15	5.70	0.13	5.70	0.13	4.90	0.13	2.8	0.11
24	Monolítico coloreado en su masa Verde Intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Evergreen / Super Tint VASA o similar)	5.7	0.51	2.8	0.11	5.70	0.13	5.70	0.45	5.70	0.15	5.70	0.13	5.70	0.13	4.90	0.13	2.8	0.11
25	Monolítico coloreado en su masa Azul Intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Artic Blue / Super Tint VASA o similar)	5.7	0.52	2.8	0.11	5.70	0.13	5.70	0.45	5.70	0.16	5.70	0.13	5.70	0.13	4.90	0.13	2.8	0.11
26	Monolítico coloreado en su masa Gris Intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Supergrey / Super Tint VASA o similar)	5.7	0.35	2.8	0.08	5.70	0.09	5.70	0.45	5.70	0.11	5.70	0.09	5.70	0.09	4.90	0.09	2.8	0.08
27	Monolítico coloreado en su masa Neutro (crudo, templado o laminado) 4mm. (Float Solar Neutro Light / VASA o similar)	5.8	0.62	2.8	0.14	5.75	0.16	5.75	0.45	5.75	0.19	5.75	0.16	5.75	0.16	4.95	0.16	2.8	0.14
28	Monolítico coloreado en su masa Neutro (crudo, templado o laminado) 5mm. (Float Solar Neutro Light / VASA o similar)	5.7	0.57	2.8	0.13	5.72	0.14	5.72	0.45	5.72	0.17	5.72	0.14	5.72	0.14	4.92	0.14	2.8	0.13
29	Monolítico coloreado en su masa Neutro (crudo, templado o laminado) 6mm. (Float Solar Neutro Light / VASA o similar)	5.7	0.53	2.8	0.12	5.69	0.13	5.69	0.45	5.69	0.16	5.69	0.13	5.69	0.13	4.89	0.13	2.8	0.12
30	Monolítico coloreado en su masa Neutro (crudo, templado o laminado) 8mm. (Float Solar Neutro Light / VASA o similar)	5.6	0.47	2.8	0.10	5.62	0.12	5.62	0.45	5.62	0.14	5.62	0.12	5.62	0.12	4.82	0.12	2.8	0.10
31	Monolítico Pírolítico Incoloro de baja emisividad 3mm (Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	3.7	0.77	1.8	0.17	3.70	0.19	3.70	0.45	3.70	0.23	3.70	0.19	3.70	0.19	2.90	0.19	1.8	0.17
32	Monolítico Pírolítico Incoloro de baja emisividad 4mm (Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	3.7	0.76	1.8	0.17	3.70	0.19	3.70	0.45	3.70	0.23	3.70	0.19	3.70	0.19	2.90	0.19	1.8	0.17
33	Monolítico Pírolítico Incoloro de baja emisividad 6mm (Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	3.7	0.70	1.8	0.15	3.70	0.18	3.70	0.45	3.70	0.21	3.70	0.18	3.70	0.18	2.90	0.18	1.8	0.15
34	Laminado Pírolítico Incoloro de baja emisividad 3+3 (Blindex Energy VASA o Similar)	3.7	0.70	1.8	0.15	3.65	0.18	3.65	0.45	3.65	0.21	3.65	0.18	3.65	0.18	2.85	0.18	1.8	0.15
35	Laminado Pírolítico Incoloro de baja emisividad 4+4 (Blindex Energy VASA o Similar)	3.7	0.68	1.8	0.15	3.65	0.17	3.65	0.45	3.65	0.20	3.65	0.17	3.65	0.17	2.85	0.17	1.8	0.15
36	Monolítico Pírolítico Incoloro de baja emisividad (crudo, templado o laminado) 6mm (Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	3.7	0.70	1.8	0.15	3.65	0.18	3.65	0.45	3.65	0.21	3.65	0.18	3.65	0.18	2.85	0.18	1.8	0.15
37	Monolítico pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre incoloro (crudo, templado o laminado) 6mm. (Solar-E On Clear VASA o Similar)	3.7	0.52	1.8	0.11	3.68	0.13	3.68	0.45	3.68	0.16	3.68	0.13	3.68	0.13	2.88	0.13	1.8	0.11
38	Monolítico pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre gris intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Solar-E On Grey VASA o Similar)	3.7	0.36	1.8	0.08	3.68	0.09	3.68	0.45	3.68	0.11	3.68	0.09	3.68	0.09	2.88	0.09	1.8	0.08

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
39	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Baja coating Celeste grisáceo 4+4 (SunGuard Light Blue 52 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.60	2.8	0.13	5.70	0.15	5.70	0.45	5.70	0.18	5.70	0.15	5.70	0.15	4.90	0.15	2.8	0.13
40	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Baja coating Incoloro 4+4 (SunGuard Neutral Plus 41 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.48	2.8	0.11	5.70	0.12	5.70	0.45	5.70	0.14	5.70	0.12	5.70	0.12	4.90	0.12	2.8	0.11
41	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Media coating Incoloro 4+4 (SunGuard AG 33 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.43	2.8	0.09	5.70	0.11	5.70	0.45	5.70	0.13	5.70	0.11	5.70	0.11	4.90	0.11	2.8	0.09
42	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Media coating Azul 4+4 (SunGuard Royal Blue 30 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.42	2.8	0.09	5.70	0.11	5.70	0.45	5.70	0.13	5.70	0.11	5.70	0.11	4.90	0.11	2.8	0.09
43	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad media coating neutro 4+4. (Blindex Solar Neutro VASA o Similar)	5.6	0.53	2.7	0.12	5.60	0.13	5.60	0.45	5.60	0.16	5.60	0.13	5.60	0.13	4.80	0.13	2.7	0.12
44	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad media coating azul 4+4. (Blindex Solar Azul VASA o Similar)	5.6	0.33	2.7	0.07	5.60	0.08	5.60	0.45	5.60	0.10	5.60	0.08	5.60	0.08	4.80	0.08	2.7	0.07
45	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad media coating gris 4+4. (Blindex Solar Gris VASA o Similar)	5.6	0.30	2.7	0.07	5.60	0.08	5.60	0.45	5.60	0.09	5.60	0.08	5.60	0.08	4.80	0.08	2.7	0.07
46	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad media coating verde 4+4. (Blindex Solar Verde VASA o Similar)	5.6	0.51	2.7	0.11	5.60	0.13	5.60	0.45	5.60	0.15	5.60	0.13	5.60	0.13	4.80	0.13	2.7	0.11
47	Laminado de control solar, Neutro 4+4. (Blindex Solar Neutro Light VASA o Similar)	5.6	0.52	2.7	0.11	5.56	0.13	5.56	0.45	5.56	0.16	5.56	0.13	5.56	0.13	4.76	0.13	2.7	0.11
48	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Alta coating Gris Plata 4+4 (SunGuard Silver 32 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.43	2.8	0.09	5.70	0.11	5.70	0.45	5.70	0.13	5.70	0.11	5.70	0.11	4.90	0.11	2.8	0.09
49	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Alta coating Plata Grisáceo 4+4 (SunGuard Silver 20 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.22	2.8	0.05	5.70	0.06	5.70	0.45	5.70	0.07	5.70	0.06	5.70	0.06	4.90	0.06	2.8	0.05
50	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Alta coating Plateado 4+4 (SunGuard Neutral 14 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.31	2.8	0.07	5.70	0.08	5.70	0.45	5.70	0.09	5.70	0.08	5.70	0.08	4.90	0.08	2.8	0.07
51	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Alta coating Azul Intenso 4+4 (SunGuard Royal Blue 20 on clear GUARDIAN o Similar)	5.7	0.36	2.8	0.08	5.70	0.09	5.70	0.45	5.70	0.11	5.70	0.09	5.70	0.09	4.90	0.09	2.8	0.08
52	Monolítico Laminado de control solar y reflectividad Alta coating Bronce espejado 4+4 (SunGuard Reflect GUARDIAN o Similar)	5.7	0.51	1.8	0.11	5.70	0.13	5.70	0.45	5.70	0.15	5.70	0.13	5.70	0.13	4.90	0.13	2.8	0.11
53	Monolítico Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre incoloro (crudo, templado o laminado) 6mm. (Eclipse Advantage Clear VASA o similar)	3.8	0.61	1.8	0.13	3.80	0.15	3.80	0.45	3.80	0.18	3.80	0.15	3.80	0.15	3.00	0.15	1.9	0.13
54	Monolítico Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Eclipse Advantage Artic Blue VASA o similar)	3.8	0.37	1.8	0.08	3.80	0.09	3.80	0.45	3.80	0.11	3.80	0.09	3.80	0.09	3.00	0.09	1.9	0.08
55	Monolítico Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul verdoso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Eclipse Advantage Blue Green VASA o similar)	3.8	0.45	1.8	0.10	3.80	0.11	3.80	0.45	3.80	0.14	3.80	0.11	3.80	0.11	3.00	0.11	1.9	0.10
56	Monolítico Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre verde intenso (crudo, templado o laminado) 6mm. (Eclipse Advantage Evergreen VASA o similar)	3.8	0.37	1.8	0.08	3.80	0.09	3.80	0.45	3.80	0.11	3.80	0.09	3.80	0.09	3.00	0.09	1.9	0.08
57	Monolítico Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre gris (crudo, templado o laminado) 6mm. (Eclipse Advantage Grey VASA o similar)	3.8	0.41	1.8	0.09	3.80	0.10	3.80	0.45	3.80	0.12	3.80	0.10	3.80	0.10	3.00	0.10	1.9	0.09
58	Monolítico Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre bronce (crudo, templado o laminado) 6mm. (Eclipse Advantage Bronze VASA o similar)	3.8	0.46	1.9	0.10	3.80	0.12	3.80	0.45	3.80	0.14	3.80	0.12	3.80	0.12	3.00	0.12	1.9	0.10
59	DVH cámara de 6mm Incoloro exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+6+4)	3.2	0.78	1.6	0.17	3.20	0.20	3.20	0.45	3.20	0.23	3.20	0.20	3.20	0.20	2.40	0.20	1.6	0.17
60	DVH cámara de 9mm Incoloro exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+9+4)	2.9	0.78	1.4	0.17	2.90	0.20	2.90	0.45	2.90	0.23	2.90	0.20	2.90	0.20	2.10	0.20	1.4	0.17
61	DVH cámara de 9mm Incoloro exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (6+9+4)	2.9	0.72	1.4	0.16	2.90	0.18	2.90	0.45	2.90	0.22	2.90	0.18	2.90	0.18	2.10	0.18	1.4	0.16
62	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Gris exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+9+4). (Float Gris / Super Tint +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.57	1.4	0.13	2.90	0.14	2.90	0.45	2.90	0.17	2.90	0.14	2.90	0.14	2.10	0.14	1.4	0.13
63	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Gris exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Gris / Super Tint +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.47	1.4	0.10	2.90	0.12	2.90	0.45	2.90	0.14	2.90	0.12	2.90	0.12	2.10	0.12	1.4	0.10
64	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Bronce exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+9+4). (Float Bronce / Super Tint +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.58	1.4	0.13	2.90	0.15	2.90	0.45	2.90	0.17	2.90	0.15	2.90	0.15	2.10	0.15	1.4	0.13
65	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Bronce exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Bronce / Super Tint +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.48	1.4	0.11	2.90	0.12	2.90	0.45	2.90	0.14	2.90	0.12	2.90	0.12	2.10	0.12	1.4	0.11
66	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Verde exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+9+4). (Float Verde / Super Tint +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.56	1.4	0.12	2.90	0.14	2.90	0.45	2.90	0.17	2.90	0.14	2.90	0.14	2.10	0.14	1.4	0.12
67	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Verde exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Verde / Super Tint +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.48	1.4	0.11	2.90	0.12	2.90	0.45	2.90	0.14	2.90	0.12	2.90	0.12	2.10	0.12	1.4	0.11

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
68	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Evergreen / Super Tint+9+inc. VASA o similar)	2.9	0.40	1.4	0.09	2.90	0.10	2.90	0.45	2.90	0.12	2.90	0.10	2.90	0.10	2.10	0.10	1.4	0.09
69	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Azul Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Artic Blue / Super Tint+9+inc. VASA o similar)	2.9	0.41	1.4	0.09	2.90	0.10	2.90	0.45	2.90	0.12	2.90	0.10	2.90	0.10	2.10	0.10	1.4	0.09
70	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Gris Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Supergrey / Super Tint+9+inc. VASA o similar)	2.9	0.25	1.4	0.06	2.90	0.06	2.90	0.45	2.90	0.08	2.90	0.06	2.90	0.06	2.10	0.06	1.4	0.06
71	DVH cámara de 9mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Float Optigreen / Super Tint VASA o similar)	3.0	0.40	1.5	0.09	2.97	0.10	2.97	0.45	2.97	0.12	2.97	0.10	2.97	0.10	2.17	0.10	1.5	0.09
72	DVH cámara de 9mm. Laminado control solar neutro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+9+6). (Blindex Solar Neutro VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.43	1.4	0.09	2.79	0.11	2.79	0.45	2.79	0.13	2.79	0.11	2.79	0.11	1.99	0.11	1.4	0.09
73	DVH cámara de 9mm. Laminado control solar verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+9+6). (Blindex Solar Verde VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.41	1.4	0.09	2.79	0.10	2.79	0.45	2.79	0.12	2.79	0.10	2.79	0.10	1.99	0.10	1.4	0.09
74	DVH cámara de 9mm. Laminado control solar gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+9+6). (Blindex Solar Gris VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.22	1.4	0.05	2.79	0.06	2.79	0.45	2.79	0.07	2.79	0.06	2.79	0.06	1.99	0.06	1.4	0.05
75	DVH cámara de 9mm. Laminado control solar azul en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm(4+4+9+6)(Blindex Solar Azul VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.23	1.4	0.05	2.79	0.06	2.79	0.45	2.79	0.07	2.79	0.06	2.79	0.06	1.99	0.06	1.4	0.05
76	DVH cámara de 9mm. Laminado control solar sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+9+6). (Blindex Solar Neutro Light VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.49	1.4	0.11	2.79	0.12	2.79	0.45	2.79	0.15	2.79	0.12	2.79	0.12	1.99	0.12	1.4	0.11
77	DVH cámara de 9mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+9+6). (Solar Neutro Light VASA+9+inc. o Similar)	3.0	0.53	1.5	0.12	2.99	0.13	2.99	0.45	2.99	0.16	2.99	0.13	2.99	0.13	2.19	0.13	1.5	0.12
78	DVH cámara de 9mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (5+9+6). (Solar Neutro Light VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.49	1.4	0.11	2.79	0.12	2.79	0.45	2.79	0.15	2.79	0.12	2.79	0.12	1.99	0.12	1.4	0.11
79	DVH cámara de 9mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Solar Neutro Light VASA+9+inc. o Similar)	2.8	0.45	1.4	0.10	2.79	0.11	2.79	0.45	2.79	0.14	2.79	0.11	2.79	0.11	1.99	0.11	1.4	0.10
80	DVH cámara de 9mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (8+9+6). (Solar Neutro Light VASA+9+inc. o Similar)	3.0	0.36	1.5	0.08	2.96	0.09	2.96	0.45	2.96	0.11	2.96	0.09	2.96	0.09	2.16	0.09	1.5	0.08
81	DVH cámara de 9mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Eclipse Advantage Clear +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.54	1.0	0.12	2.00	0.14	2.00	0.45	2.00	0.16	2.00	0.14	2.00	0.14	1.20	0.14	1.0	0.12
82	DVH cámara de 9mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul intenso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Eclipse Advantage Artic Blue +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.30	1.0	0.07	2.00	0.08	2.00	0.45	2.00	0.09	2.00	0.08	2.00	0.08	1.20	0.08	1.0	0.07
83	DVH cámara de 9mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre verde intenso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Eclipse Advantage Evergreen +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.29	1.0	0.06	2.00	0.07	2.00	0.45	2.00	0.09	2.00	0.07	2.00	0.07	1.20	0.07	1.0	0.06
84	DVH cámara de 9mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul verdoso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Eclipse Advantage Bluegreen +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.38	1.0	0.08	2.00	0.10	2.00	0.45	2.00	0.11	2.00	0.10	2.00	0.10	1.20	0.10	1.0	0.08
85	DVH cámara de 9mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre gris 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Eclipse Advantage Grey +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.33	1.0	0.07	2.00	0.08	2.00	0.45	2.00	0.10	2.00	0.08	2.00	0.08	1.20	0.08	1.0	0.07
86	DVH cámara de 9mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre bronce 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Eclipse Advantage Bronze +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.38	1.0	0.08	2.00	0.10	2.00	0.45	2.00	0.11	2.00	0.10	2.00	0.10	1.20	0.10	1.0	0.08
87	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating plata 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite ST120 +9+inc. VASA o Similar)	2.8	0.22	1.4	0.05	2.80	0.06	2.80	0.45	2.80	0.07	2.80	0.06	2.80	0.06	2.00	0.06	1.4	0.05
88	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite ST150 +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.44	1.4	0.10	2.90	0.11	2.90	0.45	2.90	0.13	2.90	0.11	2.90	0.11	2.10	0.11	1.4	0.10
89	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating azul 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite STB120 +9+inc. VASA o Similar)	2.8	0.23	1.4	0.05	2.80	0.06	2.80	0.45	2.80	0.07	2.80	0.06	2.80	0.06	2.00	0.06	1.4	0.05
90	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating gris plata 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite ST136 +9+inc. VASA o Similar)	2.9	0.34	1.4	0.07	2.90	0.09	2.90	0.45	2.90	0.10	2.90	0.09	2.90	0.09	2.10	0.09	1.4	0.07
91	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating gris 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KNT140 +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.29	1.0	0.06	2.00	0.07	2.00	0.45	2.00	0.09	2.00	0.07	2.00	0.07	1.20	0.07	1.0	0.06

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
92	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating azul 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KBT140 +9+inc. VASA o Similar)	2.1	0.30	1.0	0.07	2.10	0.08	2.10	0.45	2.10	0.09	2.10	0.08	2.10	0.08	1.30	0.08	1.0	0.07
93	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating celeste 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KNT155 +9+inc. VASA o Similar)	2.1	0.37	1.0	0.08	2.10	0.09	2.10	0.45	2.10	0.11	2.10	0.09	2.10	0.09	1.30	0.09	1.0	0.08
94	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KNT164 +9+inc. VASA o Similar)	2.2	0.45	1.1	0.10	2.20	0.11	2.20	0.45	2.20	0.14	2.20	0.11	2.20	0.11	1.40	0.11	1.1	0.10
95	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre gris coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KNT355 +9+inc. VASA o Similar)	2.1	0.23	1.0	0.05	2.10	0.06	2.10	0.45	2.10	0.07	2.10	0.06	2.10	0.06	1.30	0.06	1.0	0.05
96	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre verde coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KNT455 +9+inc. VASA o Similar)	2.1	0.28	1.0	0.06	2.10	0.07	2.10	0.45	2.10	0.08	2.10	0.07	2.10	0.07	1.30	0.07	1.0	0.06
97	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre azul coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KNT755 +9+inc. VASA o Similar)	2.0	0.26	1.0	0.06	2.00	0.07	2.00	0.45	2.00	0.08	2.00	0.07	2.00	0.07	1.20	0.07	1.0	0.06
98	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite KS138 II +9+inc. VASA o Similar)	2.8	0.29	1.4	0.06	2.80	0.07	2.80	0.45	2.80	0.09	2.80	0.07	2.80	0.07	2.00	0.07	1.4	0.06
99	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating oscuro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite SKN 144 II +9+inc. VASA o Similar)	1.8	0.22	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
100	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating oscuro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite SKN 154 II +9+inc. VASA o Similar)	1.8	0.25	0.9	0.06	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.06
101	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating intermedio 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite SKN 165 II +9+inc. VASA o Similar)	1.8	0.30	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.09	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
102	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating intermedio 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite SKN 176 II +9+inc. VASA o Similar)	1.8	0.37	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
103	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating claro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite XT50/22 II +9+inc. VASA o Similar)	1.8	0.21	0.9	0.05	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.05
104	DVH cámara de 9mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating claro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+9+6). (Cool Lite XT60/28 II +9+inc. VASA o Similar)	1.8	0.25	0.9	0.06	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.06
105	DVH cámara de 12mm Incolor exterior 3mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 3mm. (3+12+3)	2.8	0.88	1.4	0.19	2.79	0.22	2.79	0.45	2.79	0.26	2.79	0.22	2.79	0.22	1.99	0.22	1.4	0.19
106	DVH cámara de 12mm Incolor exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+12+4)	2.7	0.78	1.3	0.17	2.70	0.20	2.70	0.45	2.70	0.23	2.70	0.20	2.70	0.20	1.90	0.20	1.3	0.17
107	DVH cámara de 12mm Incolor exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6)	2.7	0.72	1.3	0.16	2.70	0.18	2.70	0.45	2.70	0.22	2.70	0.18	2.70	0.18	1.90	0.18	1.3	0.16
108	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+12+4). (Float Gris / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.56	1.3	0.12	2.70	0.14	2.70	0.45	2.70	0.17	2.70	0.14	2.70	0.14	1.90	0.14	1.3	0.12
109	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Float Gris / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.45	1.3	0.10	2.70	0.11	2.70	0.45	2.70	0.14	2.70	0.11	2.70	0.11	1.90	0.11	1.3	0.10
110	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Bronce exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+12+4). (Float Bronce / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.58	1.3	0.13	2.70	0.15	2.70	0.45	2.70	0.17	2.70	0.15	2.70	0.15	1.90	0.15	1.3	0.13
111	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Bronce exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Float Bronce / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.50	1.3	0.11	2.70	0.13	2.70	0.45	2.70	0.15	2.70	0.13	2.70	0.13	1.90	0.13	1.3	0.11
112	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde exterior exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 4mm. (4+12+4). (FloatVerde / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.56	1.3	0.12	2.70	0.14	2.70	0.45	2.70	0.17	2.70	0.14	2.70	0.14	1.90	0.14	1.3	0.12
113	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde exterior exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (FloatVerde / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.49	1.3	0.11	2.70	0.12	2.70	0.45	2.70	0.15	2.70	0.12	2.70	0.12	1.90	0.12	1.3	0.11

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
114	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Float Evergreen / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.46	1.3	0.10	2.70	0.12	2.70	0.45	2.70	0.14	2.70	0.12	2.70	0.12	1.90	0.12	1.3	0.10
115	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Azul Intenso exterior exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Float Artic Blue / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.39	1.3	0.09	2.70	0.10	2.70	0.45	2.70	0.12	2.70	0.10	2.70	0.10	1.90	0.10	1.3	0.09
116	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris Intenso exterior exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Float Supergrey / Super Tint +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.21	1.3	0.05	2.70	0.05	2.70	0.45	2.70	0.06	2.70	0.05	2.70	0.05	1.90	0.05	1.3	0.05
117	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Float Optigreen / Super Tint VASA o similar)	2.7	0.39	1.3	0.09	2.70	0.10	2.70	0.45	2.70	0.12	2.70	0.10	2.70	0.10	1.90	0.10	1.3	0.09
118	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre incoloro exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Solar-E On Clear+12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.45	0.9	0.10	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.10
119	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre gris intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Solar-E On Grey +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.28	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
120	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating Celeste grisaseo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Light Blue 52 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.50	1.3	0.11	2.70	0.13	2.70	0.45	2.70	0.15	2.70	0.13	2.70	0.13	1.90	0.13	1.3	0.11
121	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating neutro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral Plus 41 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.39	1.3	0.09	2.70	0.10	2.70	0.45	2.70	0.12	2.70	0.10	2.70	0.10	1.90	0.10	1.3	0.09
122	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating Verde Celeste S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Light Blue 52 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.38	1.3	0.08	2.70	0.10	2.70	0.45	2.70	0.11	2.70	0.10	2.70	0.10	1.90	0.10	1.3	0.08
123	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating gris S/Gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral Plus 41 on gray GUARDIAN o Similar)	2.7	0.32	1.3	0.07	2.70	0.08	2.70	0.45	2.70	0.10	2.70	0.08	2.70	0.08	1.90	0.08	1.3	0.07
124	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating neutro S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral Plus 41 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.31	1.3	0.07	2.70	0.08	2.70	0.45	2.70	0.09	2.70	0.08	2.70	0.08	1.90	0.08	1.3	0.07
125	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad baja coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard Neutral Plus 41 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.29	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.09	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
126	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad baja coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard Light Blue 52 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.34	1.3	0.07	2.70	0.09	2.70	0.45	2.70	0.10	2.70	0.09	2.70	0.09	1.90	0.09	1.3	0.07
127	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad media coating incoloro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard AG33 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.34	1.3	0.07	2.70	0.09	2.70	0.45	2.70	0.10	2.70	0.09	2.70	0.09	1.90	0.09	1.3	0.07
128	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad media coating azul en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Royal Blue 30 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.32	1.3	0.07	2.70	0.08	2.70	0.45	2.70	0.10	2.70	0.08	2.70	0.08	1.90	0.08	1.3	0.07
129	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating neutro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (Blindex Solar Neutro+12+inc. VASA o Similar)	2.8	0.43	1.4	0.09	2.79	0.11	2.79	0.45	2.79	0.13	2.79	0.11	2.79	0.11	1.99	0.11	1.4	0.09
130	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (Blindex Solar Verde+12+inc. VASA o Similar)	2.8	0.41	1.4	0.09	2.79	0.10	2.79	0.45	2.79	0.12	2.79	0.10	2.79	0.10	1.99	0.10	1.4	0.09
131	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (Blindex Solar Gris+12+inc. VASA o Similar)	2.8	0.22	1.4	0.05	2.79	0.06	2.79	0.45	2.79	0.07	2.79	0.06	2.79	0.06	1.99	0.06	1.4	0.05
132	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating azul en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (Blindex Solar Azul+12+inc. VASA o Similar)	2.8	0.23	1.4	0.05	2.79	0.06	2.79	0.45	2.79	0.07	2.79	0.06	2.79	0.06	1.99	0.06	1.4	0.05
133	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (Blindex Solar Neutro Light VASA+12+inc. o Similar)	2.8	0.49	1.4	0.11	2.79	0.12	2.79	0.45	2.79	0.15	2.79	0.12	2.79	0.12	1.99	0.12	1.4	0.11
134	DVH cámara de 12mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+inc. o Similar)	2.8	0.53	1.4	0.12	2.83	0.13	2.83	0.45	2.83	0.16	2.83	0.13	2.83	0.13	2.03	0.13	1.4	0.12
135	DVH cámara de 12mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (5+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+inc. o Similar)	2.8	0.49	1.4	0.11	2.79	0.12	2.79	0.45	2.79	0.15	2.79	0.12	2.79	0.12	1.99	0.12	1.4	0.11
136	DVH cámara de 12mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+inc. o Similar)	2.8	0.45	1.4	0.10	2.79	0.11	2.79	0.45	2.79	0.14	2.79	0.11	2.79	0.11	1.99	0.11	1.4	0.10

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
137	DVH cámara de 12mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+inc. o Similar)	2.8	0.36	1.4	0.08	2.80	0.09	2.80	0.45	2.80	0.11	2.80	0.09	2.80	0.09	2.00	0.09	1.4	0.08
138	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard AG33 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.28	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
139	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating gris S/Gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard AG33 on gray GUARDIAN o Similar)	2.7	0.28	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
140	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad media coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard AG33 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.26	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
141	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad media coating verde azulino S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard Silver 32 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.25	1.3	0.06	2.70	0.06	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.06	2.70	0.06	1.90	0.06	1.3	0.06
142	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad media coating verde S/Gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard AG33 on gray GUARDIAN o Similar)	2.7	0.26	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
143	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating gris plata en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 32 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.33	1.3	0.07	2.70	0.08	2.70	0.45	2.70	0.10	2.70	0.08	2.70	0.08	1.90	0.08	1.3	0.07
144	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating plata grisaceo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 20 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.22	1.3	0.05	2.70	0.06	2.70	0.45	2.70	0.07	2.70	0.06	2.70	0.06	1.90	0.06	1.3	0.05
145	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating plata grisaceo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral 14 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.21	1.3	0.05	2.70	0.05	2.70	0.45	2.70	0.06	2.70	0.05	2.70	0.05	1.90	0.05	1.3	0.05
146	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating bronce reflectivo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Reflect on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.43	1.3	0.09	2.70	0.11	2.70	0.45	2.70	0.13	2.70	0.11	2.70	0.11	1.90	0.11	1.3	0.09
147	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating azul intenso en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Royal Blue 20 on clear GUARDIAN o Similar)	2.7	0.26	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
148	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating verde azulino S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 32 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.28	1.3	0.06	2.70	0.07	2.70	0.45	2.70	0.08	2.70	0.07	2.70	0.07	1.90	0.07	1.3	0.06
149	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 20 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.21	1.3	0.05	2.70	0.05	2.70	0.45	2.70	0.06	2.70	0.05	2.70	0.05	1.90	0.05	1.3	0.05
150	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral 14 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.20	1.3	0.04	2.70	0.05	2.70	0.45	2.70	0.06	2.70	0.05	2.70	0.05	1.90	0.05	1.3	0.04
151	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard Neutral 14 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.16	1.3	0.04	2.70	0.04	2.70	0.45	2.70	0.05	2.70	0.04	2.70	0.04	1.90	0.04	1.3	0.04
152	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard Silver 20 on green GUARDIAN o Similar)	2.7	0.18	1.3	0.04	2.70	0.05	2.70	0.45	2.70	0.05	2.70	0.05	2.70	0.05	1.90	0.05	1.3	0.04
153	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Eclipse Advantage Clear +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.54	0.9	0.12	1.80	0.14	1.80	0.45	1.80	0.16	1.80	0.14	1.80	0.14	1.00	0.14	0.9	0.12
154	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul intenso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Eclipse Advantage Artic Blue +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.30	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.09	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
155	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre verde intenso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Eclipse Advantage Evergreen +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.29	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.09	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
156	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul verdoso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Eclipse Advantage Bluegreen +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.38	0.9	0.08	1.80	0.10	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.10	1.80	0.10	1.00	0.10	0.9	0.08
157	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre gris 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Eclipse Advantage Grey +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.33	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
158	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre bronce 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Eclipse Advantage Bronze +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.38	0.9	0.08	1.80	0.10	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.10	1.80	0.10	1.00	0.10	0.9	0.08

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
159	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 55 on clear GUARDIAN o Similar)	1.7	0.39	0.8	0.09	1.71	0.10	1.71	0.45	1.71	0.12	1.71	0.10	1.71	0.10	0.91	0.10	0.8	0.09
160	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating celeste 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Light Blue 63 on clear GUARDIAN o Similar)	1.9	0.51	1.0	0.11	1.94	0.13	1.94	0.45	1.94	0.15	1.94	0.13	1.94	0.13	1.14	0.13	1.0	0.11
161	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 70 on clear GUARDIAN o Similar)	1.9	0.54	0.9	0.12	1.89	0.14	1.89	0.45	1.89	0.16	1.89	0.14	1.89	0.14	1.09	0.14	0.9	0.12
162	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating refl. Suave inc. 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral Plus 50 on clear GUARDIAN o Similar)	1.7	0.34	0.8	0.07	1.69	0.09	1.69	0.45	1.69	0.10	1.69	0.09	1.69	0.09	0.89	0.09	0.8	0.07
163	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating refl. Suave gris azulino 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP AG43 on clear GUARDIAN o Similar)	1.7	0.30	0.8	0.07	1.71	0.08	1.71	0.45	1.71	0.09	1.71	0.08	1.71	0.08	0.91	0.08	0.8	0.07
164	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating neutro gris azulino 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 40 on clear GUARDIAN o Similar)	1.8	0.31	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.09	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
165	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating refl. Suave azul. 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Royal Blue 40 on clear GUARDIAN o Similar)	1.8	0.31	0.9	0.07	1.78	0.08	1.78	0.45	1.78	0.09	1.78	0.08	1.78	0.08	0.98	0.08	0.9	0.07
166	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 70 on green GUARDIAN o Similar)	1.8	0.36	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
167	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 55 on green GUARDIAN o Similar)	1.7	0.28	0.8	0.06	1.71	0.07	1.71	0.45	1.71	0.08	1.71	0.07	1.71	0.07	0.91	0.07	0.8	0.06
168	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating celeste 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Light Blue 63 on green GUARDIAN o Similar)	1.9	0.34	1.0	0.07	1.94	0.09	1.94	0.45	1.94	0.10	1.94	0.09	1.94	0.09	1.14	0.09	1.0	0.07
169	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating refl. Suave inc. 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral Plus 50 on green GUARDIAN o Similar)	1.7	0.25	0.8	0.06	1.69	0.06	1.69	0.45	1.69	0.08	1.69	0.06	1.69	0.06	0.89	0.06	0.8	0.06
170	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating refl. Suave gris azulino 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP AG43 on green GUARDIAN o Similar)	1.7	0.23	0.8	0.05	1.71	0.06	1.71	0.45	1.71	0.07	1.71	0.06	1.71	0.06	0.91	0.06	0.8	0.05
171	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating neutro gris azulino 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 40 on green GUARDIAN o Similar)	1.8	0.24	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
172	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Verde coating refl. Suave azul. 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Royal Blue 40 on clear GUARDIAN o Similar)	1.8	0.23	0.9	0.05	1.78	0.06	1.78	0.45	1.78	0.07	1.78	0.06	1.78	0.06	0.98	0.06	0.9	0.05
173	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Gris coating incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 70 on gray GUARDIAN o Similar)	1.8	0.34	0.9	0.07	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.07
174	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Gris coating neutro refl. Suave. 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP AG43 on gray GUARDIAN o Similar)	1.7	0.21	0.8	0.05	1.71	0.05	1.71	0.45	1.71	0.06	1.71	0.05	1.71	0.05	0.91	0.05	0.8	0.05
175	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Gris coating neutro refl. Suave. 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral Plus 50 on gray GUARDIAN o Similar)	1.7	0.23	0.8	0.05	1.69	0.06	1.69	0.45	1.69	0.07	1.69	0.06	1.69	0.06	0.89	0.06	0.8	0.05

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
176	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Bronce coating incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral 70 on bronze GUARDIAN o Similar)	1.8	0.35	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
177	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Bronce coating neutro refl. Suave . 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP Neutral Plus 50 on bronze GUARDIAN o Similar)	1.7	0.24	0.8	0.05	1.69	0.06	1.69	0.45	1.69	0.07	1.69	0.06	1.69	0.06	0.89	0.06	0.8	0.05
178	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre Bronce coating neutro refl. Suave . 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard HP AG43 on bronze GUARDIAN o Similar)	1.7	0.21	0.8	0.05	1.71	0.05	1.71	0.45	1.71	0.06	1.71	0.05	1.71	0.05	0.91	0.05	0.8	0.05
179	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating plata 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite ST120 +12+inc. VASA o Similar)	2.6	0.21	1.3	0.05	2.60	0.05	2.60	0.45	2.60	0.06	2.60	0.05	2.60	0.05	1.80	0.05	1.3	0.05
180	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite ST150 +12+inc. VASA o Similar)	2.8	0.46	1.4	0.10	2.80	0.12	2.80	0.45	2.80	0.14	2.80	0.12	2.80	0.12	2.00	0.12	1.4	0.10
181	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating azul 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite STB120 +12+inc. VASA o Similar)	2.7	0.23	1.3	0.05	2.70	0.06	2.70	0.45	2.70	0.07	2.70	0.06	2.70	0.06	1.90	0.06	1.3	0.05
182	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating gris plata 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite ST136 +12+inc. VASA o Similar)	2.8	0.34	1.4	0.07	2.80	0.09	2.80	0.45	2.80	0.10	2.80	0.09	2.80	0.09	2.00	0.09	1.4	0.07
183	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating gris 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KNT140 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.28	0.9	0.06	1.79	0.07	1.79	0.45	1.79	0.08	1.79	0.07	1.79	0.07	0.99	0.07	0.9	0.06
184	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating azul 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KBT140 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.29	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.09	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
185	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating celeste 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KNT155 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.36	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
186	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KNT164 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.44	0.9	0.10	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.13	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.10
187	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre gris coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KNT355 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.23	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
188	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre verde coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KNT455 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.25	0.9	0.06	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.06
189	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre azul coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KNT755 +12+inc. VASA o Similar)	1.8	0.25	0.9	0.06	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.06
190	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, selectivos y baja emisividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite KS138 II +12+inc. VASA o Similar)	1.6	0.24	0.8	0.05	1.60	0.06	1.60	0.45	1.60	0.07	1.60	0.06	1.60	0.06	0.80	0.06	0.8	0.05
191	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating transparente 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SN51/28 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.26	0.8	0.06	1.57	0.07	1.57	0.45	1.57	0.08	1.57	0.07	1.57	0.07	0.77	0.07	0.8	0.06
192	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating transparente neutro celeste 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SN62/34 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.31	0.8	0.07	1.57	0.08	1.57	0.45	1.57	0.09	1.57	0.08	1.57	0.08	0.77	0.08	0.8	0.07
193	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating transparente neutro celeste 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SN70/35 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.35	0.8	0.08	1.57	0.09	1.57	0.45	1.57	0.11	1.57	0.09	1.57	0.09	0.77	0.09	0.8	0.08
194	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating neutro azulino 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SN40/23 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.23	0.8	0.05	1.57	0.06	1.57	0.45	1.57	0.07	1.57	0.06	1.57	0.06	0.77	0.06	0.8	0.05
195	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating neutro azulino verdoso 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SN29/18 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.19	0.8	0.04	1.64	0.05	1.64	0.45	1.64	0.06	1.64	0.05	1.64	0.05	0.84	0.05	0.8	0.04

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
196	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating transparente 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SNX60 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.27	0.8	0.06	1.59	0.07	1.59	0.45	1.59	0.08	1.59	0.07	1.59	0.07	0.79	0.07	0.8	0.06
197	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating transparente 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (SunGuard SNX50 GUARDIAN o Similar)	1.6	0.23	0.8	0.05	1.59	0.06	1.59	0.45	1.59	0.07	1.59	0.06	1.59	0.06	0.79	0.06	0.8	0.05
198	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating oscuro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite SKN144 II +12+inc. VASA o Similar)	1.7	0.22	0.8	0.05	1.65	0.06	1.65	0.45	1.65	0.07	1.65	0.06	1.65	0.06	0.85	0.06	0.8	0.05
199	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating oscuro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite SKN154 II +12+inc. VASA o Similar)	1.6	0.25	0.8	0.06	1.60	0.06	1.60	0.45	1.60	0.08	1.60	0.06	1.60	0.06	0.80	0.06	0.8	0.06
200	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating intermedio 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite SKN165 II +12+inc. VASA o Similar)	1.6	0.30	0.8	0.07	1.60	0.08	1.60	0.45	1.60	0.09	1.60	0.08	1.60	0.08	0.80	0.08	0.8	0.07
201	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating intermedio 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite SKN176 II +12+inc. VASA o Similar)	1.7	0.37	0.8	0.08	1.65	0.09	1.65	0.45	1.65	0.11	1.65	0.09	1.65	0.09	0.85	0.09	0.8	0.08
202	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating claro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite XT60/28 II +12+inc. VASA o Similar)	1.6	0.25	0.8	0.06	1.60	0.06	1.60	0.45	1.60	0.08	1.60	0.06	1.60	0.06	0.80	0.06	0.8	0.06
203	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar, muy alta selectividad y baja emisividad sobre incoloro coating claro 6mm y aire en su interior. Vidrio incoloro interior 6mm. (6+12+6). (Cool Lite XT50/22 II +12+inc. VASA o Similar)	1.6	0.20	0.8	0.04	1.60	0.05	1.60	0.45	1.60	0.06	1.60	0.05	1.60	0.05	0.80	0.05	0.8	0.04
204	DVH cámara de 12mm Incolor exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6)	1.8	0.69	0.9	0.15	1.80	0.17	1.80	0.45	1.80	0.21	1.80	0.17	1.80	0.17	1.00	0.17	0.9	0.15
205	DVH cámara de 12mm Incolor exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6)	1.8	0.66	0.9	0.15	1.80	0.17	1.80	0.45	1.80	0.20	1.80	0.17	1.80	0.17	1.00	0.17	0.9	0.15
206	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Float Gris +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.48	0.9	0.11	1.80	0.12	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.12	1.80	0.12	1.00	0.12	0.9	0.11
207	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Gris +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.39	0.9	0.09	1.80	0.10	1.80	0.45	1.80	0.12	1.80	0.10	1.80	0.10	1.00	0.10	0.9	0.09
208	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Bronce exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Float Bronce +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.52	0.9	0.11	1.80	0.13	1.80	0.45	1.80	0.16	1.80	0.13	1.80	0.13	1.00	0.13	0.9	0.11
209	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Bronce exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Bronce +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.45	0.9	0.10	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.10
210	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Float Verde +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.48	0.9	0.11	1.80	0.12	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.12	1.80	0.12	1.00	0.12	0.9	0.11
211	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Verde +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.45	0.9	0.10	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.10
212	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Float Gris +12+ Neutral 70 Low-e GUARDIAN o Similar)	1.8	0.48	0.9	0.11	1.80	0.12	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.12	1.80	0.12	1.00	0.12	0.9	0.11
213	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Gris +12+ Neutral 70 Low-e GUARDIAN o Similar)	1.8	0.39	0.9	0.09	1.80	0.10	1.80	0.45	1.80	0.12	1.80	0.10	1.80	0.10	1.00	0.10	0.9	0.09
214	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Bronce exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Float Bronce +12+ Neutral 70 Low-e GUARDIAN o Similar)	1.8	0.52	0.9	0.11	1.80	0.13	1.80	0.45	1.80	0.16	1.80	0.13	1.80	0.13	1.00	0.13	0.9	0.11
215	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Bronce exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Bronce +12+ Neutral 70 Low-e GUARDIAN o Similar)	1.8	0.45	0.9	0.10	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.10
216	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde exterior 4mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Float Verde +12+ Neutral 70 Low-e GUARDIAN o Similar)	1.8	0.48	0.9	0.11	1.80	0.12	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.12	1.80	0.12	1.00	0.12	0.9	0.11

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Verde +12+ Neutral 70 Low-e GUARDIAN o Similar)	1.8	0.45	0.9	0.10	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.14	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.10
217									0.45										
218	del 165 al 170 se duplican filas para separar marcas (VASA DE GUARDIAN)																		
	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Evergreen / Super Tint +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.34	0.9	0.07	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.07
219																			
	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Azul Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Artic Blue / Super Tint +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.35	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
220																			
	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Gris Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Supergrey / Super Tint +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.15	0.9	0.03	1.80	0.04	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.04	1.80	0.04	1.00	0.04	0.9	0.03
221																			
	DVH cámara de 12mm, sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.9	0.49	0.9	0.11	1.89	0.12	1.89	0.45	1.89	0.15	1.89	0.12	1.89	0.12	1.09	0.12	0.9	0.11
222																			
	DVH cámara de 12mm, sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (5+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.9	0.42	0.9	0.09	1.90	0.11	1.90	0.45	1.90	0.13	1.90	0.11	1.90	0.11	1.10	0.11	0.9	0.09
223																			
	DVH cámara de 12mm, sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.9	0.38	0.9	0.08	1.90	0.10	1.90	0.45	1.90	0.11	1.90	0.10	1.90	0.10	1.10	0.10	0.9	0.08
224																			
	DVH cámara de 12mm, sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (8+12+6). (Solar Neutro Light VASA+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.9	0.31	0.9	0.07	1.90	0.08	1.90	0.45	1.90	0.09	1.90	0.08	1.90	0.08	1.10	0.08	0.9	0.07
225																			
	DVH cámara de 12mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Float Optigreen / Super Tint VASA+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.34	0.9	0.07	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.07
226																			
	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre incoloro exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Solar-E On Clear +12+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.43	0.8	0.09	1.70	0.11	1.70	0.45	1.70	0.13	1.70	0.11	1.70	0.11	0.90	0.11	0.8	0.09
227																			
	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre gris intenso exterior 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Solar-E On Grey +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.27	0.8	0.06	1.70	0.07	1.70	0.45	1.70	0.08	1.70	0.07	1.70	0.07	0.90	0.07	0.8	0.06
228																			
	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar neutro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (4+4/12/3+3). (Blindex Solar Neutro+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.37	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
229																			
	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (4+4/12/3+3). (Blindex Solar Verde+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.36	0.9	0.08	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.11	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.08
230																			
	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (4+4/12/3+3). (Blindex Solar Gris+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.18	0.9	0.04	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.04
231																			
	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar azul en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (4+4/12/3+3). (Blindex Solar Azul+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.19	0.9	0.04	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.04
232																			
	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (4+4/12/3+3). (Blindex Solar Neutro Light+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.49	0.9	0.11	1.80	0.12	1.80	0.45	1.80	0.15	1.80	0.12	1.80	0.12	1.00	0.12	0.9	0.11
233																			
	DVH cámara de 12mm, vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (5/12/3+3). (Solar Neutro Light+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.9	0.42	0.9	0.09	1.90	0.11	1.90	0.45	1.90	0.13	1.90	0.11	1.90	0.11	1.10	0.11	0.9	0.09
234																			
	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y aire en su interior. Vidrio laminado con coating de baja emisividad. (6/12/3+3). (Solar Neutro Light+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.9	0.38	0.9	0.08	1.90	0.10	1.90	0.45	1.90	0.11	1.90	0.10	1.90	0.10	1.10	0.10	0.9	0.08
235																			
	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating plata 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Cool Lite ST120 +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.20	0.9	0.04	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.04
236																			
	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating neutro 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Cool Lite ST150 +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.43	0.9	0.09	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.13	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.09
237																			
	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating azul 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Cool Lite STB120 +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.22	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
238																			

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
239	DVH cámara de 12mm Magnetronico capa blanda de control solar y alta reflectividad sobre incoloro coating gris plata 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6). (Cool Lite ST136 +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.8	0.32	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
240	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating Celeste grisaceo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad.(4+4+12/6). (SunGuard Light Blue 52 on clear+12+ Neutral 70 GUARDIAN o Similar)	1.8	0.42	0.9	0.09	1.80	0.11	1.80	0.45	1.80	0.13	1.80	0.11	1.80	0.11	1.00	0.11	0.9	0.09
241	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating neutro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral Plus 41 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.32	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
242	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad media coating incoloro en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard AG33 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.28	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
243	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad media coating azul en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Royal Blue 30 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.26	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
244	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating plata grisaceo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 20 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.18	0.9	0.04	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.04
245	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating gris plata en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 32 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.27	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
246	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating plata grisaceo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral 14 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.16	0.9	0.04	1.80	0.04	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.04	1.80	0.04	1.00	0.04	0.9	0.04
247	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating bronce reflectivo en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Reflect on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.34	0.9	0.07	1.80	0.09	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.09	1.80	0.09	1.00	0.09	0.9	0.07
248	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating azul intenso en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Royal Blue 20 on clear+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.21	0.9	0.05	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.05
249	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating verde azulino S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 32 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.22	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
250	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Silver 20 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.16	0.9	0.04	1.80	0.04	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.04	1.80	0.04	1.00	0.04	0.9	0.04
251	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral 14 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.15	0.9	0.03	1.80	0.04	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.04	1.80	0.04	1.00	0.04	0.9	0.03
252	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard AG33 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.22	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
253	DVH cámara de 12mm. Laminado control solar y reflectividad media coating gris S/Gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard AG33 on gray+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.22	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
254	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating Verde Celeste S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Light Blue 52 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.32	0.9	0.07	1.80	0.08	1.80	0.45	1.80	0.10	1.80	0.08	1.80	0.08	1.00	0.08	0.9	0.07
255	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating gris S/Gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6). (SunGuard Neutral Plus 41 on gray+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.25	0.9	0.06	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.06

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstáculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
256	DVH cámara de 12mm. Laminado de control solar y reflectividad baja coating neutro S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (4+4+12+6) . (SunGuard Neutral Plus 41 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.25	0.9	0.06	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.06
257	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad baja coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard Neutral Plus 41 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.24	0.9	0.05	1.80	0.06	1.80	0.45	1.80	0.07	1.80	0.06	1.80	0.06	1.00	0.06	0.9	0.05
258	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad baja coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard Light Blue 52 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.28	0.9	0.06	1.80	0.07	1.80	0.45	1.80	0.08	1.80	0.07	1.80	0.07	1.00	0.07	0.9	0.06
259	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad media coating verde S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard AG33 on green+12+ Neutral 70 GUARDIAN o Similar)	1.8	0.21	0.9	0.05	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.05
260	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad media coating verde azulino S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard Silver 32 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.21	0.9	0.05	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.05
261	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad media coating verde S/Gris en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard AG33 on gray+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.21	0.9	0.05	1.80	0.05	1.80	0.45	1.80	0.06	1.80	0.05	1.80	0.05	1.00	0.05	0.9	0.05
262	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard Neutral 14 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.14	0.9	0.03	1.80	0.04	1.80	0.45	1.80	0.04	1.80	0.04	1.80	0.04	1.00	0.04	0.9	0.03
263	DVH cámara de 12mm de control solar y reflectividad alta coating verde plateado S/Verde en cara exterior y aire en su interior. Vidrio interior con coating de baja emisividad. (6+12+6) . (SunGuard Silver 20 on green+12+ Neutral 70 Low-E GUARDIAN o Similar)	1.8	0.16	0.9	0.04	1.80	0.04	1.80	0.45	1.80	0.05	1.80	0.04	1.80	0.04	1.00	0.04	0.9	0.04
264	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre incoloro 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6) . (Eclipse Advantage Clear+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.51	0.8	0.11	1.70	0.13	1.70	0.45	1.70	0.15	1.70	0.13	1.70	0.13	0.90	0.13	0.8	0.11
265	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul intenso 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6) . (Eclipse Advantage Artic Blue +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.28	0.8	0.06	1.70	0.07	1.70	0.45	1.70	0.08	1.70	0.07	1.70	0.07	0.90	0.07	0.8	0.06
266	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre verde intenso 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6) . (Eclipse Advantage Evergreen +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.27	0.8	0.06	1.70	0.07	1.70	0.45	1.70	0.08	1.70	0.07	1.70	0.07	0.90	0.07	0.8	0.06
267	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul verdoso 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6) . (Eclipse Advantage Bluegreen +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.36	0.8	0.08	1.70	0.09	1.70	0.45	1.70	0.11	1.70	0.09	1.70	0.09	0.90	0.09	0.8	0.08
268	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre gris 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6) . (Eclipse Advantage Grey+12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.31	0.8	0.07	1.70	0.08	1.70	0.45	1.70	0.09	1.70	0.08	1.70	0.08	0.90	0.08	0.8	0.07
269	DVH cámara de 12mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre bronce 6mm y aire en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+12+6) . (Eclipse AdvantageBronze +12+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.36	0.8	0.08	1.70	0.09	1.70	0.45	1.70	0.11	1.70	0.09	1.70	0.09	0.90	0.09	0.8	0.08
270	DVH cámara de 15mm Incolor exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6) .	1.5	0.68	0.7	0.15	1.50	0.17	1.50	0.45	1.50	0.20	1.50	0.17	1.50	0.17	0.70	0.17	0.7	0.15
271	DVH cámara de 15mm coloreado en su masa Gris Exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6) . (Float Gris / Super Tint +15+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.5	0.42	0.7	0.09	1.50	0.11	1.50	0.45	1.50	0.13	1.50	0.11	1.50	0.11	0.70	0.11	0.7	0.09
272	DVH cámara de 15mm coloreado en su masa Bronce Exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6) . (Float Bronce / Super Tint +15+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.5	0.43	0.7	0.09	1.50	0.11	1.50	0.45	1.50	0.13	1.50	0.11	1.50	0.11	0.70	0.11	0.7	0.09
273	DVH cámara de 15mm coloreado en su masa Verde exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6) . (Float Verde / Super Tint +15+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.5	0.43	0.7	0.09	1.50	0.11	1.50	0.45	1.50	0.13	1.50	0.11	1.50	0.11	0.70	0.11	0.7	0.09
274	DVH cámara de 15mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior. 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6) . (Float Evergreen / Super Tint +15+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.5	0.35	0.7	0.08	1.50	0.09	1.50	0.45	1.50	0.11	1.50	0.09	1.50	0.09	0.70	0.09	0.7	0.08

	Tipo de vidrio	Sin Protección		Cortina de		Persiana exterior		Parasol		Parasoles		Cortina exterior		Obstaculos		Cortina exterior		Postigo	
		Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES	Transmitancia	FES
		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]		[W/m2K]	
275	DVH cámara de 15mm coloreado en su masa Azul Intenso exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Float Artic Blue / Super Tint +15+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.5	0.35	0.7	0.08	1.50	0.09	1.50	0.45	1.50	0.11	1.50	0.09	1.50	0.09	0.70	0.09	0.7	0.08
276	DVH cámara de 15mm. Laminado control solar sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+4 /15 / 6). (Blindex Solar Neutro Light+15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.45	0.8	0.10	1.68	0.11	1.68	0.45	1.68	0.14	1.68	0.11	1.68	0.11	0.88	0.11	0.8	0.10
277	DVH cámara de 15mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (4+15+6). (Solar Neutro Light VASA+15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.51	0.8	0.11	1.70	0.13	1.70	0.45	1.70	0.15	1.70	0.13	1.70	0.13	0.90	0.13	0.8	0.11
278	DVH cámara de 15mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (5+15+6). (Solar Neutro Light VASA+15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.42	0.8	0.09	1.70	0.11	1.70	0.45	1.70	0.13	1.70	0.11	1.70	0.11	0.90	0.11	0.8	0.09
279	DVH cámara de 15mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Solar Neutro Light VASA+15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.38	0.8	0.08	1.69	0.10	1.69	0.45	1.69	0.11	1.69	0.10	1.69	0.10	0.89	0.10	0.8	0.08
280	DVH cámara de 15mm. vidrio sutilmente coloreado en su masa en cara exterior y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (8+15+6). (Solar Neutro Light VASA+15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.31	0.8	0.07	1.69	0.08	1.69	0.45	1.69	0.09	1.69	0.08	1.69	0.08	0.89	0.08	0.8	0.07
281	DVH cámara de 15mm coloreado en su masa Verde Intenso exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Float Optigreen / Super Tint VASA o similar+15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.7	0.35	0.8	0.08	1.69	0.09	1.69	0.45	1.69	0.11	1.69	0.09	1.69	0.09	0.89	0.09	0.8	0.08
282	DVH cámara de 15mm Pírolítico de control solar, baja reflectividad y baja emisividad sobre incoloro exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Solar-E On Clear +15+ Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.3	0.43	0.6	0.09	1.30	0.11	1.30	0.45	1.30	0.13	1.30	0.11	1.30	0.11	0.50	0.11	0.6	0.09
283	DVH cámara de 15mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre incoloro exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Eclipse Advantage Clear +15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.3	0.53	0.6	0.12	1.30	0.13	1.30	0.45	1.30	0.16	1.30	0.13	1.30	0.13	0.50	0.13	0.6	0.12
284	DVH cámara de 15mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul intenso exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Eclipse Advantage Artic Blue +15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.3	0.26	0.6	0.06	1.30	0.07	1.30	0.45	1.30	0.08	1.30	0.07	1.30	0.07	0.50	0.07	0.6	0.06
285	DVH cámara de 15mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre verde intenso exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Eclipse Advantage Evergreen +15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.3	0.26	0.6	0.06	1.30	0.07	1.30	0.45	1.30	0.08	1.30	0.07	1.30	0.07	0.50	0.07	0.6	0.06
286	DVH cámara de 15mm Pírolítico de control solar, alta reflectividad y baja emisividad sobre azul verdoso exterior 6mm y 90% argón en su interior. Vidrio interior Baja Emisividad de 6mm. (6+15+6). (Eclipse Advantage Bluegreen +15+Energy Advantage Low-E VASA o Similar)	1.3	0.36	0.6	0.08	1.30	0.09	1.30	0.45	1.30	0.11	1.30	0.09	1.30	0.09	0.50	0.09	0.6	0.08
287	U Glass simple	5.6	0.84	2.7	0.18	5.60	0.21	5.60	0.45	5.60	0.25	5.60	0.21	5.60	0.21	4.80	0.21	2.7	0.18
288	U Glass doble	2.8	0.70	1.4	0.15	2.79	0.18	2.79	0.45	2.79	0.21	2.79	0.18	2.79	0.18	1.99	0.18	1.4	0.15
289	Ladrillos de vidrio de 8 cm con una camara	2.8	0.81	1.4	0.18	2.79	0.20	2.79	0.45	2.79	0.24	2.79	0.20	2.79	0.20	1.99	0.20	1.4	0.18
290	Ladrillos de vidrio de 16 cm con dos camaras	1.8	0.65	0.9	0.14	1.80	0.16	1.80	0.45	1.80	0.20	1.80	0.16	1.80	0.16	1.00	0.16	0.9	0.14
291	Polycarbonato macizo transparente incoloro de 3 mm	5.5	0.89	2.7	0.20	5.46	0.22	5.46	0.45	5.46	0.27	5.46	0.22	5.46	0.22	4.66	0.22	2.7	0.20
292	Polycarbonato incoloro con 2 camaras espesor 10 mm	2.7	0.76	1.3	0.17	2.70	0.19	2.70	0.45	2.70	0.23	2.70	0.19	2.70	0.19	1.90	0.19	1.3	0.17
293	Polycarbonato opalino satinado con 2 camaras espesor 10 mm	2.7	0.65	1.3	0.14	2.70	0.16	2.70	0.45	2.70	0.20	2.70	0.16	2.70	0.16	1.90	0.16	1.3	0.14